



Primaire Universel UV

Pour rubans adhésifs VHB™

Fiche technique

Septembre 2017

Dernière version : -

Description du produit

Le Primaire Universel UV 3M™ peut être utilisé pour améliorer l'adhésion des rubans adhésifs VHB™ sur des surfaces telles que le polypropylène, l'ABS, le PMMA, le polycarbonate, le polyamide, les plastiques renforcés, le PVC rigide, les métaux et les surfaces peintes. Un colorant fluorescent a été ajouté afin de vérifier que le primaire a été correctement appliqué.

Données techniques

Les informations techniques et valeurs ci-dessous doivent être considérées comme des moyennes et ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications.

Extrait sec	Environ 5%*
Couleur	Solution incolore légèrement trouble contenant un colorant fluorescent bleu
Point éclair	-21 °C (en vase clos)
Densité	0,820
Viscosité	Max. 25 mPa.s

*Le primaire contient des particules fines qui peuvent sédimenter avec le temps. Agiter avant emploi.

Préparation des surfaces

Les surfaces à coller doivent être propres et sèches. Elles doivent être nettoyées avec un solvant approprié. Un chiffon propre non pelucheux doit être utilisé.

Application

Bien agiter le Primaire Universel UV 3M™ avant utilisation.

Appliquer une fine couche uniforme sur la surface à coller en utilisant une quantité minimale permettant de couvrir toute la surface.

Laisser sécher le primaire (30-90s) avant d'appliquer le ruban ou de réaliser l'assemblage.

Les surfaces poreuses peuvent nécessiter deux applications de primaire pour une couverture uniforme et une bonne adhésion. Laisser sécher la première application de primaire avant d'appliquer la seconde couche.

3M™ Primaire Universel UV Septembre 2017

Le Primaire Universel UV 3M™ peut être appliqué au chiffon, au pinceau ou au tampon applicateur (type Designetics). Il peut également être appliqué au pistolet sous pression, au rouleau ou tout autre type d'équipement. Les têtes d'application devront être nettoyées et/ou changées régulièrement.

Nettoyage

Le Primaire Universel UV 3M™ peut être enlevé avec de l'acétone*. Un nettoyage vigoureux peut être nécessaire. Tester au préalable sur une petite surface pour s'assurer que l'acétone ne va pas dégrader la matière qui a été primée.

** Nota : Utiliser à l'écart de toute flamme et d'étincelle ou source de chaleur et suivre les précautions d'utilisation du fabricant lors de l'utilisation des solvants*

Conditions de stockage & Durée de vie

La durée de vie du Primaire Universel UV 3M™ est de 18 mois dans son conditionnement d'origine non ouvert stocké entre 15 et 27°C.

Conserver le Primaire Universel UV 3M™ dans l'emballage d'origine.
Ne transvaser qu'une petite quantité dans un récipient de service.
Conserver le récipient d'origine bien fermé pour éviter l'évaporation des solvants.

Informations additionnelles

Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous.
Fiches de données et de sécurité : <http://www.quickfds.fr>

Remarques importantes

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour utilisation industrielle uniquement.

Se référer à la fiche de données de sécurité pour toutes les informations relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail avant toute utilisation.

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.fr et auprès du département toxicologique 3M : 01 30 31 76 41.

3M France

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie

Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex

Site : <http://www.3m.fr/collesetadhesifs>

Pour toutes informations sur les autres produits 3M

Centre Information Clients

N° Cristal 09 69 321 478

APPEL NON SURTAXE

www.3m.fr