



Sicad France S.a.s.

Rue de la ZAMIN  
F 59160 Capighem  
Tel: +33 (0)3 20 17 00 17 Fax: +33 (0)3 20 93 66 52  
E-mail: contact@sicadfrance.fr Web: www.eurocel.it

## INFORMATION PRODUIT

### EUROCEL 733 GDA/S

#### DESCRIPTION

Ruban adhésif double face.

#### DONNEES TECHNIQUES

Support	Tissu coton
Masse adhésive	Caoutchouc de synthèse, transparent
Protecteur (Liner)	Papier siliconé double face, blanc

	Unité	Valeur	Méthode
Epaisseur totale (sans protecteur)	mm	0.250	PSTC 133
Pelage sur acier	N/25mm	Int: 30 – Ext: 25	PSTC 101
Force à la rupture MD	N/25mm	62.5	PSTC 131
Allongement à la rupture	%	5	PSTC 131
Résistance à la température	°C	60°C	=

#### APPLICATION

Double face standard pour la fixation et la pose de moquettes, avec fort grammage de colle et adhésivité élevée, même sur sols inégaux, c'est le meilleur choix pour travaux sur surfaces rugueuses.

Version résistante aux plastifiants de l'Eurocel 730 GDA.

Caractéristiques	Avantages	
Colle caoutchouc de synthèse	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tack élevé et haute adhésivité sur les deux faces</li> <li>✓ Convient à la plupart des moquettes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Excellente adhérence sur surfaces rugueuses</li> <li>✓ Résistant aux plastifiants</li> </ul>
Tissu coton	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Haute adaptabilité aux différentes surfaces</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se découpe à la main</li> </ul>

#### CONDITIONS DE STOCKAGE

La durée de vie et de stockage est de 12 mois maximum, à une température comprise entre 15°C à 25°C et une humidité relative de 65%. Le produit doit être maintenu éloigné de toute source de chaleur, si possible dans son conditionnement d'origine, sans exposition à la lumière. En cas de stockage à des températures plus basses, il est recommandé de ramener le produit aux températures mentionnées ci-dessus avant utilisation.

#### CONDITIONS D'UTILISATION ET DE CONFORMITE

Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s'agit de résultats moyens qui ne sauraient en aucun cas être considérés comme base lors de l'établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrions être tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse.

Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant à des essais préliminaires : Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d'utilisation avant tout usage industriel ou professionnel.

DS016FR\_REV02\_733GDA-S

Sicad Group  
Via Caduti della Liberazione, 57  
21040 Uboldo (VA) - Italia