

FICHE
TECHNIQUE



STRATOGRIP®

S100

SANS DICHLOROMÉTHANE

PAGE
1

DESCRIPTION

STRATOGRIP S100 est approprié au collage des stratifiés HPL et des tissus avec une pluralité de subjectiles, inclusivement MDF, des panneaux de particules et beaucoup d'autres dérivés du bois. Dotée d'une formule à séchage rapide, elle permet de couvrir de manière efficace. Résistance à l'humidité et à l'exposition à des températures extrêmes. Le système de pulvérisation réduit le coût d'application en économisant du temps et du produit. Fournie dans un emballage portable prêt à l'emploi.

TOUJOURS effectuer un essai avant l'application du produit pour s'assurer de la qualification de la STRATOGRIP S100 pour votre application spéciale. Le produit n'est PAS RECOMMANDÉ pour l'utilisation des vinyles plastifiés, des plastiques flexibles, des polystyrènes expansés ou extrudés, PE ou PP ou des stratifié teintés dans la masse (type monochrome).

ATTENTION, si vous effectuez un collage de stratifié sur du mélaminé, il est **impératif** de le poncer jusqu'au cœur pour avoir une accroche suffisante. Un ponçage manuel avec une cale à poncer n'est pas suffisant !

CARACTÉRISTIQUES

- Haute teneur en matières solides
- Résistance à des températures élevées jusqu'à 110°C.
- Exempte de substance destructive d'ozone (ODS)
- Formule à séchage rapide
- Bonne résistance à l'humidité
- Excellent pouvoir couvrant

DONNÉES TECHNIQUES

- Temps de séchage : 2-3 min
- % matières solides : 25 +/- 27%
- Couleur : Incolore ou Rouge
- Masse Volumique : 0,8 Kg/L
- Base : Polymètre synthétique
- Temp. de rupture adhésive sous cisaillement (SAFT) : + 110°C
- Solvant : Hydrocarbure
- C.O.V. EU : 85 +/-1%

STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ

La colle contact Stratogrip S100 est garantie 12 mois à partir de la date de fabrication. Ne pas laisser le produit geler. Toujours remettre à une température ambiante avant utilisation pour une pulvérisation correcte. N'entreposez pas les produits directement sur un sol béton et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Extrêmement inflammable. Tenir le produit éloigné de toutes sources de chaleurs / étincelles / flammes / surfaces chaudes. Ne pas fumer à côté, ne pas pulvériser vers une flamme ou vers toutes autres sources de chaleur. Canister sous pression : ne pas percer, ni brûler même après l'usage. Bien lire et comprendre la fiche de sécurité et les mesures de précautions avant l'emploi. Éliminer le contenu/canister en accord avec les réglementations nationale en vigueur.

FICHE
TECHNIQUE



STRATOGRIP®

S100

SANS DICHLOROMÉTHANE

PAGE
2

MODE D'EMPLOI

La colle contact STRATOGRIP S100 est appliquée par pulvérisation sur les deux surfaces à assembler. Pulvériser la colle sur les deux surfaces en couche uniforme et en assurant un taux de recouvrement de 80% à 100%. Ne pas humecter les surfaces avant. Laisser sécher 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher. Dans le cas de surfaces poreuses ainsi que pour les zones difficile d'accès (par ex. collage d'arêtes), appliquer une deuxième couche de colle dès que la première couche est sèche. Assembler les éléments en appuyant partout pour assurer un bon collage. Développe la pleine force d'adhésion en 24H.

Note : Les meilleurs résultats d'encollage sont obtenus avec une température ambiante avoisinant les 15°C. S'assurer que toutes les surfaces à assembler sont propres, sèches et exemptes de poussières, d'huile / de graisse et de solvants, avant de pulvériser la colle. IMPÉRATIF de maroufler la totalité de la surface avec une pression de 3 Bar minimum.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (Fortes émissions).

CONDITIONNEMENT



Bombonne

Volume : 22 L / 13Kg



Aérosols

Volume : 750 mL / 500 mL / 200 mL

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.

STRATOGRIP®

SARL ARDEMAT GROUP - 07320 SAINT AGREVE
Tél. 04 75 30 23 09 - Fax. 04 75 64 36 09 - www.stratogrip.com

