



Aérosol 720

Colle instantanée pour la sérigraphie sur textiles

Fiche technique

Octobre, 2010
Dernière version : Sept 1999

| | |
|-------------------------------------|---|
| Description du produit | La colle pour textiles 3M 720 est une colle à pulvérisation en particules sous faible brouillard, à séchage rapide et forte adhérence pour le maintien des tee-shirts, sweat-shirts, casquettes et sacs sur les plaques de sérigraphie pendant l'armurage du tissu. Elle assure une bonne performance pendant le séchage flash des encres. |
| Propriétés physiques | Solvant Hexane isomère Point éclair Au-dessous de -45°C Propulsant Gaz liquéfié Consistance Liquide en aérosol % matière solide 25 % environ Couleur Transparent Durée de stockage 12 mois à partir de la date de réception par le client, à condition que le produit soit stocké dans les cartons d'origine, à 21°C et 50 % d'humidité relative |
| Performances | Tack Agressif Temps ouvert 2 sec - 15 min. Adhérence initiale 17 N/cm ² Pulvérisation faible brouillard de particules |
| Informations complémentaires | Pouvoir couvrant : environ 4 m ² par aérosol Temps de séchage ou temps de prise approx. : 5 sec. à 15 min. Température d'application : 16°C à 27°C |
| Conditions de stockage | Stocker à 23°C pour une durée de vie maximum. |
| Manipulation | S'assurer que la buse est dirigée vers la surface à encoller et non vers une personne. Bien agiter avant emploi. 5 à 10 secondes sont suffisantes. Faire coïncider la flèche de la buse avec le point imprimé sur le bord de la bombe. Maintenir l'aérosol à 12-18 cm de la plaque. Pendant la pulvérisation, appuyer sur la valve complètement pour éviter que la colle ne crache ou goutte. Pulvériser uniformément sur toute la largeur de la plaque jusqu'à ce que la surface entière soit couverte. Une couche fine suffit pour les tissus légers, un peu plus pour les tissus plus épais, ou molletonnés. Laisser l'adhésif devenir accrochant. Ceci évitera le transfert d'adhésif. Placer l'objet à sérigraphier sur la plaque et lisser la surface. Il est possible de pulvériser des légères couches d'adhésif supplémentaires si besoin. Pour éviter le blocage de la buse, tourner l'aérosol la tête en bas à la fin de chaque jour et presser le bouton jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'adhésif et essayer le bouton. |

3M™ Aérosol 720

| | |
|------------------------------------|---|
| Nettoyage | La buse et l'excès de produit peuvent être nettoyés avec un solvant Scotch-Grip™. Nota : les solvants sont très inflammables. Lors de l'utilisation des solvants de nettoyage, il est impératif de respecter les instructions de sécurité. |
| Précautions d'emploi | Bien suivre les recommandations de sécurité d'emploi imprimées sur l'étiquette du produit. Lire attentivement toutes les rubriques de la fiche de données de sécurité avant de manipuler ou d'utiliser le produit. La fiche de données de sécurité peut être obtenue sur demande auprès de notre Département Toxicologie ou par Minitel (3617 - 3MFDS). |
| Informations additionnelles | Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous. Fiches de données et de sécurité : http://www.quickfds.fr |
| Remarques importantes | <p>Les informations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant, il s'agit de résultats moyens qui ne peuvent être utilisés en tant que spécification. De nombreux facteurs peuvent affecter les performances d'un produit 3M sur une application donnée, comme les conditions dans lesquelles le produit est appliqué ainsi que les conditions environnementales et délais dans lesquels on attend une performance du produit. Puisque ces facteurs dépendent de l'utilisateur, nous recommandons donc à nos utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none">• De réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée, et de s'assurer que notre produit satisfait à ces contraintes ;• De nous consulter préalablement à toute utilisation particulière. <p>Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions générales de vente, les usages et la législation en vigueur.</p> |

3M France

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie

Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex

Téléphone : 01 30 31 62 64 – Fax : 01 30 31 78 62

Site : <http://www.3m.fr/collesetadesifs>

Pour toutes informations sur les autres produits 3M

