

FICHE TECHNIQUE

REVISION NUMERO		DATEE DU	17/01/2009
REFERENCE	1102		
NOM ARTICLE	MOUSSE ADHESIVE DOUBLE FACE POLYETHYLENE		

DOMAINES D'APPLICATION

- Application d'assemblage
- Montage et fixation avec présence de charges moyennes en intérieur et extérieur
- Bonne adhésion sur un grand nombre de substrats
- Bonne résistance aux U.V.

CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	Acrylique solvant
Type de protecteur	1103 Glassine jaune // 1102 Glassine blanche
Support et couleur du ruban	Mousse polyéthylène blanche
Epaisseur du ruban	1 mm
Densité de la mousse	67 Kg/m ³
Résistance en température	-20°C à +70°C
Pelage :	28N/25 mm
Cohésion :	45N/625 mm ²
Tenue d'application	15 à 23°C
Tenue en température	-40 à + 70°C (100°C en pointe)

**RECOMMANDATIONS**

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant. Eviter de toucher les surfaces adhésives. Exercer une pression suffisante sur toute la surface de façon à assurer un bon accrochage de l'adhésif.