

Fiche technique

DFM080RS


Films en rouleau

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES & UTILISATIONS

- Film de masquage pré-collé à feuilles HDPE traitées par effet de couronne, capable de couvrir rapidement de grandes zones
- Ruban adhésif papier semi-crêpé, enduit d'un adhésif caoutchouc naturel à base de solvant
- Maintien du papier cache et des couches de réparation.
- Excellente maniabilité.
- Excellentes propriétés répulsives.
- Ne convient pas pour une utilisation sur le cuivre, le zinc, le polycarbonate, la pierre naturelle (marbre) ou les surfaces galvanisées.

DÉTAILS TECHNIQUES

Propriétés	Valeur	
Épaisseur totale	124	[micron]
Adhérence sur tôle	6,20	[N/25mm]
Résistance à la traction	83,10	[N/25mm]
Allongement à la rupture	9	[%]
Résistance à la température	+60 °C	

SUPPORT ET ADHÉSIF

1. Ruban adhésif papier semi-crêpé
 2. Adhésif caoutchouc naturel à base de solvant
- Film HDPE traité par effet de couronne

CONSERVATION & UTILISATION

- Conservez le ruban adhésif à l'abri de la chaleur et du gel. De préférence entre 18 et 21 °C, avec une humidité relative de 65 %.
- Nettoyez la surface pour garantir une fixation optimale de l'adhésif. Pour une fixation optimale, la surface doit être sèche, exempte de graisse ou de poussière.
- Faites un essai sur une surface non visible avant utilisation.
- Déroulez plusieurs centimètres de ruban adhésif, placez-les sur la surface et pressez fermement. Ne tirez pas trop de ruban adhésif pour éviter qu'il se déforme et se déchire.
- Pour le scellement des joints par composé de scellement, le ruban adhésif doit être retiré avant le séchage, sans quoi il serait difficile à enlever.
- Vérifiez pendant combien de jours le ruban adhésif peut être enlevé sans résidus. Retirez le ruban adhésif après le séchage en respectant un angle de 45 degrés. Tirez uniformément et lentement.
- Utilisez le produit dans l'année qui suit la date de fabrication.

Clause de non-responsabilité : Les informations ci-dessus sont fournies en toute bonne foi, mais l'utilisateur devrait s'assurer que le produit correspond bien à l'utilisation souhaitée. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes et ne devraient pas être considérées comme des valeurs minimales ou maximales en vue d'utilisations spécifiques. ATS All Tape Supplies ne peut être tenue pour responsable en cas de défaillance du produit, à moins que des essais complets n'aient été effectués. C'est au client de décider si les adhésifs conviennent aux utilisations. Merci de prendre des précautions lors de l'utilisation de ce produit sur de l'aluminium non traité et du cuivre, car il pourrait laisser des résidus d'adhésifs sur ces surfaces.