



X15

**COLLE A BOIS PU D4
SECHAGE EXPRESS**

DESCRIPTION

STRATOGRIP X15 est un adhésif polyuréthane, monocomposant, à durcissement rapide. Il combine une force de liaison élevée. Sa résistance à l'eau le rend exceptionnellement efficace pour coller les surfaces en bois où les éclaboussures d'eau et l'humidité sont un problème (ex : salle de bain, cuisine etc.).

TOUJOURS effectuer un essai avant l'application du produit pour s'assurer de la qualification de la STRATOGRIP X15 pour votre application spéciale.



CARACTÉRISTIQUES

- Monocomposant
- Durcissement rapide, temps de pressage réduit
- Adhérence extrêmement élevée sur les supports en bois
- Thixotrope / Ne rétrécit pas
- Utilisable sur support légèrement humide
- Très bonne résistance aux produits chimiques
- Excellente résistance à l'humidité
- Classification D4 selon DIN EN 204
- Testé selon DIN EN 14257 (WATT 91)

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Transparent	Densité (DIN 53479)	1,13 ± 0,03 g/cm ³
Base	Polyuréthane	Consommation	Env. 150g/m ²
Temps formation de peau	5 - 10 min	Résistance à la température	-20°C à +80°C
Temps de pressage	15 - 20 min	Résistance au cisaillement (hêtre-hêtre)	Après 15 min: >50 kgf/cm ² Après 24h : > 100 kgf/cm ² Après 7j > 120 kgf/cm ² Après 7j à 80°C: >100 kgf/cm ²

STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ

La colle Stratogrip X15 se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication.

Ne pas laisser le produit geler. Toujours remettre à une température ambiante avant utilisation pour une pulvérisation correcte. N'entreposez pas les produit directement sur un sol béton et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Extrêmement inflammable. Tenir le produit éloigné de toutes sources de chaleurs / étincelles / flammes / surfaces chaudes.

Bien lire et comprendre la fiche de sécurité et les mesures de précautions avant l'emploi.

Éliminer le contenu/canister en accord avec les réglementations nationale en vigueur.

MODE D'EMPLOI

Les supports doivent être nettoyés à sec, exempts de poussière et de graisse. La température d'application doit être comprise entre 5°C et 35°C. Humidifier légèrement les substrats pour une plus forte adhérence. STRATOGRIP X15 doit être appliqué sur 1 face uniquement. Presser les matériaux pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que l'adhésif durcisse complètement. L'adhésif frais peut être nettoyé avec le STRATOGRIP SD-5 à base d'acétone. IMPÉRATIF de maroufler la totalité de la surface avec une pression de 3 Bar minimum. Convient pour des collages

où une forte adhérence permanente est requise entre les surfaces poreuses et non poreuses. Idéal pour les collages de surfaces en bois où il existe un risque constant d'humidité et de contact avec l'eau (salle de bains, cuisines, terrasses etc.). STRATOGRIP X15 peut-être utilisé pour coller divers types de matériaux de construction tels que le bois, le MDF, le béton, le métal, le polystyrène, la mousse de polyuréthane, le marbre, le granit et la céramique, etc.

CONDITIONNEMENT

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.

Cartouche

Volume: 310 ML

